

OXIDESTUC

HANDLEIDING + TECHNISCHE INFORMATIEBLAD



PRODUCTOMSCHRIJVING:

Oxidestuc is een eenvoudig aan te brengen en kant-en-klare pasta voor toepassing op wanden, meubels, planken en werkbladen. Oxidestuc bevat een glanseffect, de mate hiervan is afhankelijk van het opschuren.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN:

Oxidestuc kan worden gebruikt voor:

- Het afwerken van wanden, meubels en werkbladen vanwege de sterke hechting
- Verkrijgbaar in de kleuren: Gold, Bronze, Copper, Aluminium, Rust en Steel
- Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis

WIJZE VAN AANBRENGEN:

VOORBEREIDING

Oxidestuc wordt aangebracht in twee lagen. Voordat u de eerste laag Oxidestuc aanbrengt, dient het oppervlak glad, schoon en vrij van oneffenheden te zijn.

De ondergrond dient altijd te worden behandeld met Ecohecht. Ecohecht is speciaal ontwikkeld voor het voorbereiden, in stand houden, verzegelen en optimaliseren van de dichtheid en hechting van zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden.

De Ecohecht dient in twee lagen te worden aangebracht. Op zuigende ondergronden kan Ecohecht met water tot 15% verdund worden. Ecohecht kan met een kort- of langpolige roller egaal worden aangebracht. Breng de eerste laag dun aan en wacht vervolgens tot de wand handdroog is. Vanaf dat moment kan de tweede laag Stone Age Ecohecht

worden aangebracht. Het totale verbruik van Stone Age Ecohecht ligt tussen de 50 – 100 gram per m². Schuur het te bewerken oppervlak 24 uur voor het aanbrengen van de Oxidestuc op met korrel P120.

AANBRENGEN OXIDESTUC

Voordat de Oxidestuc aangebracht wordt, kan er voor gekozen worden om eerst een laag Basebeton Basa in vergelijkbare kleur aan te brengen. Dit geeft het eindresultaat een ander effect, zorgt ervoor dat het verbruik van het oxidestuc lager is en maakt het een harder geheel.

Nadat het schuren volbracht is, kan de Oxidestuc worden aangebracht. De Oxidestuc dient klontvrij te zijn alvorens het aangebracht wordt. De Oxidestuc wordt in twee lagen opgebracht. Breng de Oxidestuc aan met een plamuurmes of een rood spackmes. De eerste laag dient dekkend, maar dun opgebracht te worden (ca. 400 gram per m²). De tweede laag Oxidestuc dient al schrapend opgebracht te worden (ca. 250 gram per m²).

AFWERKING KLEUR RUST

Na het aanbrengen van de tweede laag Oxidestuc Rust, dient het oppervlak voorzien te worden van de Activator. Dit kan gedaan worden direct na het aanbrengen van de tweede laag Oxidestuc (nat op nat), dit kan gedaan worden wanneer de tweede laag Oxidestuc droog is en dit kan gedaan worden na het polijsten.

Standaard wordt er een spray meegeleverd. Hiermee kan het oppervlak beneveld worden. Tamponneren is ook een optie. Het oxidatieproces stopt,

wanneer het oppervlak niet meer vochtig is van de activator. Is er meer roest effect gewenst, dan kan het oppervlak opnieuw voorzien worden van activator.

Nadat de oxidatie is gestopt kan het oppervlak gepolijst worden, maar is niet nodig. Tot slot dient het oppervlak – voor een vlekbestendig eindresultaat – te worden afgewerkt met SA 2K-PU Basic-Coat, SA PU Protect of SA Basic-Wax.

Voor meer informatie over de (wijze van) toepassing van Stone Age Ecohecht, 2K-PU Basic-Coat, Stone Age Basic-Wax en/of PU Protect wordt verwezen naar het desbetreffende Handleiding / Technisch Informatieblad.

AFWERKING KLEUREN GOLD, BRONZE, COPPER, ALUMINIUM, STEEL

Wanneer de tweede laag Oxidestuc droog is, kan het oppervlak gepolijst worden. Hiervoor dient er eerst met korrel P400 geschuurd te worden en vervolgens met korrel P1000. Het oppervlak dient tussendoor en nadien afgenomen te worden met een droge doek.

Tot slot dient het oppervlak – voor een vlekbestendig eindresultaat – te worden afgewerkt met SA 2K-PU Basic-Coat, SA PU Protect of SA Basic-Wax.

Voor meer informatie over de (wijze van) toepassing van Stone Age Ecohecht, 2K-PU Basic-Coat, Stone Age Basic-Wax en/of PU Protect wordt verwezen naar het desbetreffende Handleiding / Technisch Informatieblad.

Houd er rekening mee dat – afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid, werkpactijk en/of lokale gewoonten – de eigenschappen van het product op het gebied van droging, hardheid, (ver)werkbaarheid en korrelgrootte kunnen variëren.

!! Let op: nadat het Stone Age-product is aangebracht op de wand, mag deze – in verband met de samenstelling van het Stone Age-product – naderhand (dus ook wanneer de ruimte al in gebruik is!) nooit met

tape worden afgeplakt. Zo worden mogelijk storende afdrukken voorkomen, welke schade kunnen toebrengen aan de wand. Stone Age aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende ruimte tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.

VOORWAARDEN VOOR APPLICATIE

- Vereiste kamertemperatuur van 18 - 25 °C
- Vereiste materiaal- en oppervlaktetemperatuur van 12 - 18 °C
- Relatieve vochtigheid: 40 - 70%

VERBRUIK

Stone Age Ecohecht : 50 – 100 gram per m²

Stone Age Oxidestuc 1e laag: 400 gram per m²

Stone Age Oxidestuc 2e laag: 250 gram per m²

Stone Age Coating: Stone Age 2K-PU Basic-Coat, PU Protect of Basic-Wax

PRESENTATIE

Emmer van 2 kilogram, klaar voor gebruik, goed voor 3 m² (twee lagen).

BEWAARTERMIJN

Tot 12 maanden na de productiedatum, mits afgesloten bewaard in de originele emmer en niet blootgesteld aan het weer en/of vochtigheid.

DUURZAAMHEID



Oxidestuc wordt op een zorgvuldige manier vervaardigd om de CO₂-uitstoot te minimaliseren, natuurlijke bronnen te beschermen en zowel afval als mogelijke milieu- en gezondheidsrisico's te verminderen. Oxidestuc is een 100% ecologisch en natuurlijk product.

SPECIFICATIES

Type/ Uiterlijk : Pasta

Dichtheid : 2,3 kg/l

Maximaal aan te brengen dikte: 300 gr/m²

Vuurbestendigheid (EN 13501-1) : A1

- Bestand tegen UV-straling
- Behoudt zijn eigenschappen bij extreme (weers)omstandigheden (-30 °C tot + 60 °C)
- Als pasta niet ontvlambaar. Ontbrandt licht (zonder vlammen) in droge toestand op 250 °C
- Zodra de Oxidestuc is uitgehard en is beschermd met de voorgeschreven coating, wordt deze wasmiddel- en waterafstotend.

ONDERHOUD

Voor het reinigen en onderhouden van Oxidestuc adviseren wij om SA Protect te gebruiken. Door SA Protecto regelmatig te gebruiken, kan de typische Oxidestuc-look worden behouden.

SPECIALE VOORSCHRIFTEN

Dit product bevat cementvervangers en metalen deeltjes. Vermijd contact met ogen en huid, evenals inademing van stof. Gebruik rubberen handschoenen en een veiligheidsbril. Buiten het bereik van kinderen houden. Breng de Oxidestuc niet aan bij een kamertemperatuur lager dan 5°C of hoger dan 30°C. Lege emmers dienen te worden weggegooid in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.

AANVULLENDE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en afvoeren van chemische producten, dienen gebruikers van deze producten kennis te nemen van het meest recente veiligheidsinformatieblad ten aanzien van fysieke, ecologische, toxicologische

en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

DISCLAIMER

Deze informatie en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het gebruik van Stone Age-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van onze huidige ervaring(en) en productkennis. Deze informatie geldt ten aanzien van producten die onder normale omstandigheden en op correcte wijze zijn opgeslagen, behandeld en aangebracht, in overeenstemming met de adviezen van Stone Age. In de praktijk zijn verschillen in materialen, ondergronden en feitelijke (werk)omstandigheden ter plaatse van dien aard, dat geen enkele garantie met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid (die voortvloeit uit welke rechtsverhouding dan ook) kan worden afgeleid uit deze informatie of van eventuele (zowel mondeling als schriftelijk) door Stone Age verstrekte adviezen.

De gebruiker van de producten dient de geschiktheid van de producten te testen voor de beoogde toepassing en het doel. Stone Age behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te allen tijde te wijzigen. De eigendomsrechten van zowel Stone Age als derden moeten worden gerespecteerd. Alle opdrachten aan Stone Age zijn onderworpen aan de huidige van toepassing zijnde verkoop- en leveringsvoorwaarden.

CE KEURMERK

De geharmoniseerde Europese norm EN 13813, „Bedekkingsmateriaal en vloerbedekkingen – materiaaleigenschappen en -vereisten” geeft specifieke vereisten ten aanzien van dekvloeren bij het gebruik in vloerconstructies. Structurele dekvloeren of coatings, welke bijvoorbeeld bijdragen aan het draagvermogen van de constructie, zijn uitgesloten van deze norm. Zowel kunstharsvloeren als cementgebonden dekvloeren vallen

onder deze norm. Deze vloeren dienen CE-gelabeld zijn volgens bijlage ZA. 3, tabel ZA. 1.5 en 3.3 en voldoen aan de eisen van de Bouwproductenrichtlijn (89/106).



Stone Age B.V.
Butaanstraat 10
7463 PG RIJSSEN -
Nederland